

PROFIEL RUBBERLIJM KWASTBUS

Eigenschappen

Voor zeer sterke en duurzaam elastische verlijming.

- geschikt voor absorberende en niet-absorberende materialen
- sterke hechting
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof, verdunde zuren en logen

Toepassingsgebieden

Geschikt voor klein- en grootschalige verlijmingen in het interieur en exterieur van bv. rubberen profielen, vol-, schuim- en natuurrubber en leer, linnen, vilt, hard PVC en butylrubber; ook in combinatie met hout, vezelcementplaten en metalen (staal, plaatstaal, aluminium) en nog veel meer. In de automobielsector (deurrubbers, pakkingen, afdekkingen, isolatiematten en folies, enz.), caravan, boot, industrie, ambacht en huishouden.


TechnischeGegevens

Basis	Polyschlooroprene
Kleuren	gelig-transparant
Droogtijd	10-15
UithardenUren	48
Stevigheid	10
Houdbaarheid	24 Maanden
Dwarssterkte	3
Temperatuurbestendigheid	-30 - +120
Verbruik	75

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C. Oppervlakken zo goed mogelijk schuren, grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 of 82200). PETEC Profielrubberlijm voor gebruik schudden en roeren. Breng de profielrubberlijm gelijkmatig aan op beide te lijmen oppervlakken en laat ca. 10 minuten op kamertemperatuur drogen. Zodra het hechtijdstip is bereikt, worden de hechtvlakken precies op elkaar geplaatst en stevig aangedrukt. Niet op kloppen! Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 93835

350 ml