

2C KRACHT- & CONSTRUCTIELIJM

Eigenschappen

- primerloze toepassing op MS-polymeerbasis
- breed hechtingsspectrum
- hoge beginhechting en sterke eindsterkte
- elastische en dynamische hoge laadcapaciteit
- schok- en trillingsbestendig
- Spleetoverbrugging tot 40 mm
- druipt of vloeit niet, ook geschikt voor verticale en bovenhandse toepassingen
- overschilderbaar
- oplosmiddelvrij
- universeel toepasbaar voor binnen en buiten
- weer-, ouderdoms- en uv-bestendig

Toepassingsgebieden

Snel en elastisch uithardende 2-componenten lijm en kit. De 2C-technologie garandeert spanningsvrije en gelijkmatige uitharding, zelfs bij grote verlijmingen en verlijmingen over het hele oppervlak, en bij lage temperaturen en lage vochtigheid. Te gebruiken bij absorberende en niet-absorberende kleefoppervlakken van metaal, glas, steen, beton, gips, tegels, natuursteen, hout, geverfde oppervlakken, spiegels, styreen en vele kunststoffen. Het product is geschikt voor veilig, duurzaam en dynamisch belast verlijmen en afdichten op veel gebieden.

TechnischeGegevens

Basis	2C gemodificeerde silaanpolymeren
Kleuren	zwart
UithardenMinuten	60
UithardenUren	1
Uithardingssysteem	2C
Rek na breuk	350
Houdbaarheid	12 Maanden
ShoreAHardheid	40
Temperatuurbestendigheid	-40 - +90
Pottijd	10
Trekdwarssterkte	2

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (artikelnr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Verwijder de dop, plaats de mengbuis (artikelnr. 98508) en plaats deze in het PETEC lijmpistool (artikelnr. 81500). Om een perfecte mengverhouding te garanderen, moet de eerste 5cm worden weggegooid. Breng de lijm rechtstreeks op het te lijmen onderdeel aan (vermijd pauzes van meer dan 25 minuten omdat lijm ook uithardt in de mengbuis) en binnen 25 minuten samenvoegen. Sluit het patroon na gebruik met dop. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 94429

250 ml