

TIN VERVANGER CARROSSERIE-EGALISATIEMIDDEL

Eigenschappen

2-componenten carrosserie-egalisiemiddel, die het vertinnen vervangt. Voor het balanceren en vullen van schade- en reparatiepunten.

- bij krassen, deuken, lasnaden en reparatiebladen op drempels, wielkast, spatbord, motorkap, deur, dak en achter- en zijpaneel en nog veel meer.
- zeer goede hechting op veel materialen
- uitstekende te modelleren, schuren en over te schilderen
- vermijdt contactcorrosie
- extreem stroperig materiaal
- druipt of vloeit niet, ook geschikt voor verticale toepassingen

Toepassingsgebieden

Toepassingsbereik: Voor het balanceren en vullen van beschadigde en reparatiegebieden, zoals krassen, stoten, lasnaden en reparatiebladen zoals op drempels, wielkasten, spatborden, kappen, deuren, daken en achter- en zijpanelen.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	grijs
UithardenUren	8 – 12
Houdbaarheid	12 Maanden
MinLaagdikte	0.99
Temperatuurbestendigheid	-40 - +90
Pottijd	60

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25° C. oppervlakte met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Verwijder de dop, plaats de mengbuis (Art.nr. 98508) en plaats deze in het PETEC lijmpistool (Art.nr. 81500). Om een perfecte mengverhouding te garanderen, moet de eerste 10 cm van de gemengde lijm worden weggegooid. Breng Karo-tin aan over een groot oppervlak en met een geschikt gereedschap (bv. plastic spatel) met lichte overmaat modelleren. Voor aluminium, verzinkt staal, magnesium en andere legeringen raden wij als ondergrond voor hechting PETEC Schwarzprimer (Art.nr. 82330) aan en het uitharden van de lijm kan worden versneld door warmte (oven, infraroodstraler of stralingsverwarming) bij 60 °C tot 70 °C*. Na uitharding kan het overtollige materiaal worden verwijderd met een schaaf of schuurpapier. Sluit het patroon na gebruik met dop. Verwijder schuurstof met Multi Cleaner. Vervolgens indien nodig fijn spatelen. Houd bij het schilderen rekening met de instructies van de fabrikant. Pas na volledig uitharden van de lijm overschilderbaar. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te waarborgen worden, wordt in elk geval aangeraden om het zelf te proberen. Niet geschikt voor perslucht- en lijmpistolen op accu. Veiligheids- en technische gegevensblad in acht nemen! (Download de PETEC- gegevensbladen onder www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 96175

265 ml-patroon