

OPPERVLAKTE-AFDICHTING GROEN, LAGE STERKTE

Eigenschappen

Uithardende afdichting voor het afdichten van metalen oppervlakken en flensverbindingen zoals bij pompen, versnellingsbakken, differentiëlen en motorflenzen.

- snelle anaerobe uitharding
- vervangt vaste afdichtingen, compenseert ruwheid
- geen stellen van de afdichting en geen verlies van klemkracht
- overbrugt afdichtingsspleten tot 0,30 mm
- bestand tegen corrosie, trillingen, stress, hitte, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Toepassingsgebieden

Automotive, motor-, transmissie-, machinebouw (pompen, versnellingsbakken, differentiëlen en motorflenzen).

TechnischeGegevens

Kleuren	groen
Uithardingssysteem	anaerob
FunctioneleHardheidUren	3 – 6
Stevigheid	15-30
Houdbaarheid	36 Maanden
Spleetvullend	0,3
Temperatuurbestendigheid	-55 - +150
Viscositeit	17 - 50
Trekdwarssterkte	4 – 6

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Oude lijmstoffen en afzettingen verwijderen, de afdichtingsvlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. De gewenste laagdikte enkelzijdig gelijkmatig aanbrengen (ook rond gaten of schroefdraad) en de af te dichten delen samenvoegen. Draai de draaikrans vast met het voorgeschreven draaimoment. *Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 97075

75 ml persbox