

BUIS- & SCHROEFDRAADAFDICHTING GEEL, HOGE STERKTE

Eigenschappen

Hoge viscose, hoogwaardige en bestand tegen hoge druk buis- en schroefdraadafdichting voor grote schroefdraad tot M56/ 2" met een spleetgrootte van maximaal 0,3 mm. Temperatuurbestendig tot +150°C en drukbestendig tot 120 bar. Voor het afdichten en vastzetten van metalen schroefdraden tegen gas, lucht, water, brandstoffen, olie en vele chemicaliën.

- snelle anaerobe uitharding
- trillingsbestendig
- kan hennep, Teflon-tapes en vaste pakkingen vervangen
- licht demonteerbaar
- voor kleine en grote spleetbreedtes
- brandstof- en oliebestendig
- dicht betrouwbaar fijne, medium en grove schroefdraad af
- bestand tegen corrosie, trillingen, gas, lucht, water, zout water, olie, brandstof, LPG, koelvloeistof en nog veel andere chemicaliën
- NSF vrijgave
- WRAS vrijgave
- DVGW vrijgave

Toepassingsgebieden

Installatie en loodgieterij, leidingen, industrie, auto-, water-, gas-, chemische en olie-industrie.

TechnischeGegevens

Basis	Anaerobe kleefstof
Kleuren	geel
UithardenUren	5 - 10
Uithardingssysteem	anaerob
Drukbestendig	120 (bij gas 10)
FunctioneleHardheidUren	1 - 3
DraadmaatTot	M56
Stevigheid	15-30
Houdbaarheid	36 Maanden
Afscheidingsmoment	18 - 24
Dwarssterkte	6 - 13
Spleetvullend	0,3
Temperatuurbestendigheid	-55 - +150

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C. Schroefkoppeling met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Buis- en schroefdraadafdichting enkelzijdig aanbrengen en direct samenvoegen. Draai de draaikrans vast met het voorgeschreven draaimoment. Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Afdichtmiddel voor in de fabriek gemonteerde schroefdraadverbindingen in gastoestellen en onderdelen. Getest volgens DIN EN 751-1. Niet toegestaan voor gebruik in gasinstallaties volgens DVGW-TRGI 2018. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 97217

50 g