

VLOEIBAAR METAAL

Eigenschappen

2-componenten epoxyhars-metaal voor vullen, spatelen, lijmen.

- uitstekende hechting op alle metalen zoals bijv. ijzer, staal, gietijzer, aluminium, enz. en keramiek, beton, hout en vele kunststoffen
- snelle uitharding
- hoge sterkte en uitstekende hechting, ook aan andere materialen
- spanend bewerkbaar, schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
- bestand tegen water, zoutwater, koelvloeistof, olie en veel chemicaliën en voorwaardelijk tegen brandstof

Toepassingsgebieden

Geschikt voor reparaties van ijzer, staal, gietijzer, keramiek, beton, hout en veel kunststoffen. Geschikt voor vullen, spatelen en verlijmen van scheuren, gaten, slechte gaten, gietgallen. Voor reparatie aan leidingen, tanks, schroefdraden, carrosserie en machineonderdelen.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	grijs
UithardenMinuten	30
Uithardingssysteem	2C
Stevigheid	10
Houdbaarheid	12 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +120
Pottijd	4
Trekdwarssterkte	25

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. oppervlakken zo goed mogelijk schuren, grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 of 82200). Verwijder de dop, knijp de benodigde hoeveelheid lijm uit, meng (vermijd pauzes van meer dan vier minuten) en breng deze rechtstreeks aan op de reparatieplaats. De te lijmen materialen binnen vier minuten samenvoegen. Sluit dubbele spuit na gebruik met dop. Afwerking (bv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Gebruik a.u.b. geen mengbuis met vloeibare metalen 25 ml dubbelspuit! Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 97425	Art.nr.: 97355
25 ml zonder mengbuis	50 ml