

# SILICONENPAKKING OP HOGE TEMPERATUUR MATIC ZWART

## Eigenschappen

Het alternatief voor conventionele massieve afdichtingen! Eencomponent, permanent elastische siliconen voor toepassingen in gebieden met hoge temperaturen.

- vervangt massieve afdichtingen
- verzegelt permanent
- permanent elastisch vormstabiel
- overbrugt grote afdichtingsopeningen
- vult hiaten, ruwe openingen en onregelmatigheden
- niet zetten van de afdichting
- geen verlies van klemkracht
- UV-bestendig, klimaatresistent
- bestand tegen water, zoutwater, koelvloeistof, olie en veel chemicaliën en voorwaardelijk tegen brandstof

## Toepassingsgebieden

Dicht metalen onderdelen af (aluminium, gietijzer, staal, en nog veel meer), kunststoffen, glas, keramiek en hout, bv. oliepannen, transmissie-oliepannen, transmissiebehuizingen, water- en oliepompen, thermostaatbehuizingen, aandrijfasdeksels, ventieldeksels, tandwielafdekkingen, distributiedeksels, accukoffers, koplampen, achterlichten, beschermende behuizingen, en nog veel meer afdichten zonder demontage (afhankelijk van de toepassing)..

## TechnischeGegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Basis                    | acetaat-uithardend |
| Kleuren                  | zwart              |
| UithardenUren            | 1 mm/ 5h           |
| Uithardingssysteem       | Luchtvochtigheid   |
| Rek na breuk             | 300                |
| Inbedrijfnaam            | 60                 |
| Houdbaarheid             | 24 Maanden         |
| ShoreAHardheid           | 22                 |
| Temperatuurbestendigheid | -50 - +260         |
| Pottijd                  | 10                 |
| Treksterkte              | 2,0                |

## Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Oude lijmstoffen zo goed mogelijk verwijderen, de afdichtingsvlakken grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 of 82200). Breng de gewenste laagdikte gelijkmatig en aan één zijde aan (ook rond gaten of schroefdraad) en voeg de af te dichten delen onmiddellijk samen. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem de weerstandlijst, veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Containergrootte

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Art.nr.: 97720</b>                                                             | <b>Art.nr.: 97780</b>                                                             |
| 200 ml                                                                            | 70 ml                                                                             |