

POXY

Eigenschappen

Transparante universele 2-componentenlijm op basis van epoxyhars met sterke kleefkracht.

- transparante hechting
- uitstekende hechting
- snelle uitharding
- hoge treksterkte en impactsterkte
- hoge slagvastheid: 50 kJ / m²
- hoge druksterkte: 9 N / mm²
- universeel toepasbaar voor binnen en buiten
- bestand tegen water, zout water en veel chemicaliën

Toepassingsgebieden

Uitstekende hechting op metaal, steen, hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	Transparant
UithardenMinuten	30
Uithardingssysteem	2C
Druksterkte	9
Stevigheid	10
Houdbaarheid	24 Maanden
Slagvastheid	50
Temperatuurbestendigheid	-50 - +100
Pottijd	4 - 5
Treksterkte	40
Trekdwarssterkte	10 - 20

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. oppervlakken zo goed mogelijk schuren, grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 of 82200). Als hechtingbevorderaar adviseren wij PETEC kunststof-primer (Art.nr. 98315). Dubbele cartridge in PETC lijmpistool (Art.nr. 98502) plaatsen en afsluitdop afnemen. Benodigde lijmhoeveelheid uitpersen en mengen of mengbuis plaatsen (vermijd pauzes van meer dan 4 minuten, omdat de lijm ook in de mengbuis verhardt) en direct op het te lijmen deel aanbrengen. Voeg de te verlijmen materialen binnen 4 minuten samen. Dubbele cartridge na gebruik met sluitdop afsluiten. Afwerking (bv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 98425	Art.nr.: 98050
24 ml dubbele spuit zelfbedieningskaart	50 ml dubbel patroon