

HOOGWAARDIGE LIJM

Eigenschappen

2 componenten speciale hoogwaardige lijm met een zeer goede hechting op moeilijk te verlijmen oppervlakken.

- sterke kleefkracht met een zeer hoge eindsterkte
- Spleet overbrugging tot max. 0,3 mm
- schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
- bestand tegen water, zoutwater, koelvloeistof, olie en veel chemicaliën en voorwaardelijk tegen brandstof

Toepassingsgebieden

Voor structurele verlijming van laagenergetische kunststoffen, zoals bijv. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET en gemengde kunststofvormen en veel meer. Ook geschikt voor het verlijmen van materiaalcombinaties met bijv. verschillende kunststoffen, metalen, rubber, glas, steen, hout en veel meer. Ook geschikt voor het verlijmen van PDC-sensoren.

TechnischeGegevens

Basis	Methylmethacrylaat
Kleuren	Wit
UithardenUren	8-24
Uithardingssysteem	2C
Stevigheid	90 Minuten
Houdbaarheid	12 Maanden
Opslagtemperatuur	+2 - +7
Spleetvullend	0,3
Temperatuurbestendigheid	-55 - +80
Pottijd	3
Trekdwarssterkte	17,2

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C. oppervlakken zo goed mogelijk aanwetten en grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 en 82200). Zuigertjes in de dubbele spuit inbrengen, afsluitdop verwijderen, mengbuis (Art.nr. 98511) plaatsen (vermijd pauzes van meer dan 3 minuten, omdat de lijm ook in de mengbuis verhardt) en de benodigde lijmhoeveelheid direct op het hechtput aanbrengen. Voeg de te verlijmen materialen binnen drie minuten samen. Sluit dubbele spuit na gebruik met dop. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 98110

10 ml