

2-COMPONENTEN CARROSSERIELIJM

Eigenschappen

Voor professionele en krachtige 2 componenten-verlijming in carrosserie- en voertuigbouw.

- gebonden metalen (plaatstaal, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, magnesium, legeringen) evenals kunststof- en vezelcomposieten (AFK, CFRP, GFRP) met elkaar en onderling
- structurele hechting, afdichting, reparatie
- impact-gemodificeerd met uitstekende crashbestendigheid
- verhoog de stijfheid van het voertuig
- puntlasbaar in de weerstandspuntlasproces
- vermijdt contactcorrosie
- Crashtest goedgekeurd

Toepassingsgebieden

Voor professionele en sterke verlijming van dragende carrosseriedelen en bevestigingen zoals dak, zijwanden, deuren, spatborden enz. PETEC 2-componenten carrosserielijm verbindt metalen (plaatmetaal, staal met en zonder KTL-bekleding, aluminium, gegalvaniseerd staal, magnesium, legeringen), evenals kunststof- en vezelcomposieten, zoals AFK, CFRP, GFRP met elkaar en onderling.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	zwart
UithardenUren	24
Houdbaarheid	12 Maanden
Temperatuurbestendigheid	+230
Pottijd	60
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35
Trekdwarssterkte	28

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Verwijder de dop, plaats de mengbuis (Art.nr. 98508) en plaats deze in het PETEC lijmpistool (Art.nr. 81500). Om een perfecte mengverhouding te garanderen, moet de eerste 10cm worden weggegooid. Breng de lijm rechtstreeks op het te lijmen onderdeel aan (vermijd pauzes van meer dan 30 minuten omdat lijm ook uithardt in de mengbuis) en binnen 50 minuten samenvoegen. Sluit het patroon na gebruik met dop. Afhankelijk van de fabrikant wordt de lijm gebruikt in hybride verbindingspécédés, bv. lijmklinknagel- of lijmpuntlasproces. Bij het weerstandspuntlassen kan de niet uitgeharde lijm gepuntlast worden. Informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen! Verwijder overtollige lijm onmiddellijk na verlijming met PETEC Multi Cleaner. Overschilderbaar na het bereiken van de handkracht*. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Het uitharden van de lijm kan worden versneld door warmte (oven, infraroodstraler of stralingsverwarming). Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 98195

195 ml-patroon