

2-COMPONENTENKUNSTOFLIJM

Eigenschappen

Sneluitharding 2-componentenlijm voor het repareren en verlijmen van kunststoffen.

- ook voor het lijmen en vullen van gaten, scheuren en voegen van metaal, hout, steen, beton & glas
- supersnelle uitharding en snelle nabewerking
- zeer sterke verbinding, licht flexibel en onbreekbaar
- druppelt niet, is gemakkelijk te modelleren
- schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
- bestand tegen water, zoutwater, koelvloeistof, olie en veel chemicaliën en voorwaardelijk tegen brandstof

Toepassingsgebieden

Toepassingsbereik: Voor reparatie van bumper, spoiler, radiatorgrill, stofferingsclip, beugel (bijv. koplamp) en kunststof onderdelen en kunststof bekledingen. Ook voor het lijmen en vullen van gaten, scheuren en voegen van metaal, hout, steen, beton & glas

TechnischeGegevens

Basis	Polyurethaan
Kleuren	zwart
UithardenMinuten	20
Uithardingssysteem	2C
Rek na breuk	170
Stevigheid	3
Houdbaarheid	24 Maanden
ShoreAHardheid	65
Temperatuurbestendigheid	-40 - +140
Pottijd	1
Verwerkingstemperatuur	+5 - +30
Trekdwarssterkte	16

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. oppervlakken zo goed mogelijk schuren, grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82200 of 82100). Bij laagenergetische kunststoffen raden wij voor hechting kunststof primer aan (Art.nr. 98315). De dop verwijderen, de benodigde hoeveelheid lijm uitknijpen en mengen of het mengbuisje (art.-nr. 98510) opzetten, de eerste centimeter weggooien (pauzes van meer dan een minuut vermijden, aangezien de lijm ook in het mengbuisje uithardt) en aanbrengen op één zijde van het gelijmde oppervlak. De te lijmen materialen binnen één minuut samenvoegen. Sluit dubbele spuit na gebruik met dop. Afwerking (bv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 98325	Art.nr.: 98350
24 ml	50 ml