

VLOEIBAAR-KUNSTSTOF

Eigenschappen

- uitstekende hechting op vele kunststoffen en kunststofmengsels
- ook voor keramiek, beton, hout en veel metalen
- sterke verlijming
- uitstekend geschikt voor modellering en plamuren
- lange pottijd (verwerkingstijd) voor het perfecte resultaat
- zeer sterke verbinding, licht flexibel en onbreekbaar
- schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
- bestand tegen water, zoutwater, koelvloeistof, olie en veel chemicaliën en voorwaardelijk tegen brandstof

Toepassingsgebieden

2-componentenlijm voor vullen, plamuren, repareren en verlijmen.

TechnischeGegevens

Basis	Polyurethaan
Kleuren	zwart
UithardenMinuten	120
Uithardingssysteem	2C
Rek na breuk	170
Stevigheid	20
Houdbaarheid	24 Maanden
ShoreAHardheid	65
Temperatuurbestendigheid	-40 - +140
Pottijd	7 - 10
Verwerkingstemperatuur	+5 - +30
Trekdwarssterkte	16,2

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. oppervlakken zo goed mogelijk schuren, grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 of 82200). Als hechtingbevorderaar adviseren wij PETEC kunststof-primer (Art.nr. 98315). Scheuren in V-vorm schuren. Dubbele cartridge in PETC lijmpistool (Art.nr. 98502) plaatsen en afsluitdop afnemen. Benodigde lijmhoeveelheid uitpersen en mengen of mengbuis plaatsen (vermijd pauzes van meer dan 7 minuten, omdat de lijm ook in de mengbuis verhardt) en direct op het te lijmen deel aanbrengen. Voeg de te verlijmen materialen binnen 7 minuten samen. Sluit dubbele spuit na gebruik met dop. Afwerking (bijv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm (ca. 120 minuten). Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

TechGegevensblad

Containergrootte



Art.nr.: 98355

50 ml