

POXY

Eigenschappen

Transparante universele 2-componentenlijm op basis van epoxyhars met sterke kleefkracht.

- transparante hechting
- uitstekende hechting
- snelle uitharding
- hoge treksterkte en slagvastheid
- hoge slagvastheid: 50 kJ / m²
- hoge druksterkte: 9 N / mm²
- universeel toepasbaar voor binnen en buiten
- bestand tegen water, zout water en veel chemicaliën

Toepassingsgebieden

Uitstekende hechting op metaal, steen, hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	Transparant
UithardenMinuten	30
Uithardingssysteem	2C
Druksterkte	9
Stevigheid	10
Houdbaarheid	24 Maanden
Slagvastheid	50
Temperatuurbestendigheid	-50 - +100
Pottijd	4 - 5
Treksterkte	40
Trekdwarssterkte	10 - 20

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Oppervlakken zo goed mogelijk schuren, grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82200 of 82100). Bij laagenergetische kunststoffen raden wij voor hechting kunststof primer aan (Art.nr. 98315). De dop verwijderen, de benodigde hoeveelheid lijm uitknijpen en mengen of de mengbuis (art.-nr. 98510) opzetten, de eerste centimeter weggooien (pauzes van meer dan vier minuut vermijden, aangezien de lijm ook in de mengbuis uithardt) en aanbrengen op één zijde van het gelijmde oppervlak. De te lijmen materialen binnen vier minuten samenvoegen. Sluit dubbele spuit na gebruik met dop. Afwerking (bv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 98425	Art.nr.: 98050
24 ml dubbele spuit zelfbedieningskaart	50 ml dubbel patroon