

ODRDZEWIACZ W SPRAYU

Właściwości

- Podkład Roststop
- zapobiega dalszemu rdzewieniu
- doskonałe właściwości pełzające
- bardzo dobra przyczepność, brak konieczności stosowania podkładu
- kompatybilność z wieloma materiałami
- nie zawiera silikonu
- odporność na wodę słodką i słoną, lekkie kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Odrdzewiacz w sprayu PETEC na bazie żywicy akrylowej reaguje z istniejącą rdzą, zatrzymuje dalsze rdzewienie, trwale zabezpiecza powierzchnię i można na niego nakładać powłokę lakierniczą. Do zastosowań w motoryzacji, do maszyn budowlanych i rolniczych oraz w przemyśle i rzemiośle.

DaneTechniczne

Utwardzanie	14
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-40 - +80

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: +5°C do +25°C. Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Zgrubne osady usunąć drucianą szczotką. Następnie dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem do czyszczenia hamulców PETEC (nr art. 70060). Rozpylić odrdzewiacz w sprayu PETEC na objęte korozją miejsce i pozwolić mu działać przez około 7 minut. Środek działa jedynie na skorodowane powierzchnie (nie na rdzawy nalot). Czynność powtórzyć dwu- albo trzykrotnie. Nie dopuszczać do połączenia z tworzywami sztucznymi i lakierami. Po 14 godzinach można nakładać powłokę lakierniczą. Powłokę lakierniczą można nakładać dopiero po pełnym utwardzeniu i używając odpowiednich produktów.

Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Po użyciu odwrócić puszkę i rozpylać do oczyszczenia zaworu. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 70040

500 ml