

INOX SPRAY

Właściwości

- spawalne uszczelnienie powierzchni
- powłoka spawalnicza i chroniąca przed korozją
- kompatybilność z wieloma metalami
- doskonała siła krycia
- sposób na uniknięcie korozji kontaktowej
- nie zawiera silikonu
- odporność na wodę słodką i słoną, lekkie kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Spray PETEC INOX to szybkoschnący, uniwersalny środek do pokrywania powierzchni. Znakomicie przylegający środek antykorozyjny trwale uszczelnia spawalnicze spoiny punktowe i szwy spawalnicze. Produkt zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne podczas spawania dwóch materiałów. Nadaje się w przypadku spawania w osłonie gazu ochronnego i spawania punktowego w ramach uszczelnienia. Do zastosowań w obszarze budowy nadwozia i pojazdów, metalurgii, w zakładach spawalniczych, stoczniach, maszynach budowlanych i rolniczych oraz w przemyśle i rzemiośle.

DaneTechniczne

Kolory	Srebrny
Suchość w dotyku	15
Możliwość składowania	36 Miesiące
Suchość w dotyku	5
Odporność na temperaturę	+120

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: +5°C do +25°C. Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Usunąć z powierzchni zgrubne zanieczyszczenia (na przykład poprzez piaskowanie lub szlifowanie) i gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Rozpylić spray PETEC INOX krzyżowo, równomiernie kilkoma cienkimi warstwami z odległości około 20 cm na przeznaczoną do pokrycia powierzchnię. Pomiedzy kolejnymi spryskiwaniami pozostawić środek do wysuszenia na mniej więcej 4 minuty. Możliwość zastosowania odpowiedniej metody spawania po upływie od 2 do 3 godzin. Czas osuszania zależy od grubości warstwy, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Wysycha całkowicie po upływie 24 godzin. Powłokę lakierniczą można nakładać dopiero po pełnym utwardzeniu i używając odpowiednich produktów. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Po użyciu odwrócić puszkę i rozpylać do oczyszczenia zaworu. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 70360

500 ml