

SPRAY CYNKOWO-ALUMINIOWY, PODKŁAD

Właściwości

- Długotrwała ochrona przed korozją
- dobra przyczepność do metali
- możliwość lakierowania i spawania punktowego
- doskonała ochrona przed korozją za sprawą wysokiej zawartości cynku i aluminium
- kompatybilność z wieloma materiałami
- nie zawiera silikonu
- szybko schnąca, gładka, niezawierająca porów powłoka
- nadaje się do zamalowania
- odporność na wodę słodką i słoną, lekkie kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Jako długotrwały katodowy podkład do ochrony przed rdzą i do długotrwałej ochrony przed korozją metali narażonych na korozję. Do cynkowania i naprawy uszkodzeń na ocynkowanych częściach oraz miejscach wiercenia, spawania i cięcia. Bardzo przyczepna i trwała powłoka jest niezwykle odporna na warunki pogodowe i służy do lakierowania zabezpieczającego przed rdzą powierzchni metalowych, takich jak rury spadowe, urządzenia wentylacyjne, konstrukcje metalowe itp. Nadaje się także do gruntowania elementów instalacji, maszyn i nadwozi w branży motoryzacyjnej, obszarze budowy nadwozi, gospodarstwie domowym, rzemiośle, zakładach obróbki metali, zakładach metalurgicznych, w obszarach budowy rur, technice klimatyzacyjnej i wentylacyjnej oraz przemyśle.

DaneTechniczne

Kolory	Srebrny
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	+200

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: +10°C do +25°C. Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Usunąć z powierzchni zgrubne zanieczyszczenia (na przykład poprzez piaskowanie) oraz gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Rozpylić spray cynkowo-aluminiowy PETEC równomiernie z odległości około 20 cm na przeznaczoną do pokrycia powierzchnię. Po mniej więcej 8 minutach powierzchnia jest sucha w dotyku, a po 20–30 minutach jest odporna na dotyk. Wysycha całkowicie po upływie 24 godzin. Powłokę lakierniczą można nakładać dopiero po pełnym utwardzeniu i używając odpowiednich produktów. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 71050

500 ml