

BITUMICZNE ZABEZPIECZENIE PODWOZIA, SPRAY

Właściwości

- Długotrwała ochrona przed korozją i uderzeniami kamieni
- bardzo dobra przyczepność do metalicznych powierzchni
- tworzy trwałą, ciągliwie-elastyczną i zamkniętą warstwę ochronną, jednocześnie ograniczając nadmierne hałasy
- odporność na wodę, rozpylaną mgłę solną, olej oraz lekkie kwasy i zasady
- nie nadaje się do lakierowania

Obszary zastosowania

Zabezpieczenie podwozia PETEC na bazie bitumicznej zapewnia optymalną ochronę przeciwko rdzy i uderzeniom kamieni we wszystkich narażonych na korozję miejscach; dobrze przylega do wielu powierzchni metalowych. Bitumiczna ochrona podwozia tworzy trwałą, ciągliwie-elastyczną i zamkniętą warstwę ochronną, jednocześnie ograniczając nadmierne hałasy.

DaneTechniczne


Baza	materiały bitumiczne
Kolory	Czarny
Utwardzanie	3,5 godziny przy 500 µm
System utwardzania	Wilgotność powietrza
Możliwość składowania	36 Miesiące
Test natryskiwania solą	1000 przy 400 (Ri0)
Odporność na temperaturę	-25 - +100

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. Przed użyciem porządnie wstrząsnąć puszką. Natrysnąć bitumiczne zabezpieczenie podwozia PETEC w odległości ok. 25 cm na oczyszczoną z rdzy, czystą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię. W przypadku grubszych warstw zaleca się, aby pozostawić produkt do wyschnięcia pomiędzy różnymi warstwami. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Niebezpieczeństwo autooksydacji w przypadku stopów. Produkt zawiera rozpuszczalniki, które mogą ewentualnie spowodować rozpuszczenie istniejących warstw lub je atakować. Różnych produktów do zabezpieczenia podwozia nie należy zatem ze sobą dowolnie łączyć bez wykonywania prób.

Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Nie nadaje się do lakierowania. Nie nakładać na układy hamulcowe i wydechowe, blachy termiczne lub gumowe części. Po użyciu odwrócić puszkę i rozpylać do oczyszczenia zaworu. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

		
nr art.: 73100	nr art.: 73110	nr art.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml