

ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY DO ŚRUB, NIEZRÓWNANA WYTRZYMAŁOŚĆ, KO

Właściwości

- szybkie utwardzanie bez udziału powietrza*
- Bardzo wytrzymałe połączenie – niezwykle trudne w demontażu
- niezawodnie zabezpiecza cylindryczne części oraz drobne, średnie, a także grube gwinty
- odporność na korozję, drgania, działanie wody słodkiej i słonej, olejów, paliwa, płynu chłodzącego oraz wielu innych chemikaliów

Obszary zastosowania

Do zabezpieczania i uszczelniania złącz takich jak na przykład łożyska, tuleje, wały, śruby i wiele innych części cylindrycznych, jak również połączeń gwintowanych, takich jak śruby, nakrętki i wiele innych.

DaneTechniczne

Kolory	Zielony
UtwardzanieGodziny	2 - 4
System utwardzania	beztlenowo
StalósćdziałaniaGodziny	1 – 3
RozmiarOpakowaniaDo	M20
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	2-5
Możliwość składowania	36 Miesiące
Moment zrywający	30 – 35
maksWypełnienieSzczelin	0,15
Odporność na przecinanie	20 – 30
Odporność na temperaturę	-55 - +175
Lepkość	500

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. Połączenia śrubowe gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść środek zabezpieczający do śrub PETEC z jednej strony i natychmiast wykonać połączenie śrubowe. Dokręcić połączenie obrotowe wymaganym momentem obrotowym.

*Utwardzanie beztlenowe zachodzi w przypadku braku powietrza między powierzchniami metalowymi. W przypadku pasywnych powierzchni, dużych szerokości szczelin, niskich temperatur otoczenia oraz do szybkiego utwardzania zalecamy aktywator beztlenowy PETEC (nr art. 90920). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

		
nr art.: 93005	nr art.: 93010	nr art.: 93050
5 g, karta SB	Butelka 10 g	Butelka 50 g
		
nr art.: 930250		
Butelka 250 g		