

KLEJ DO PROFILI GUMOWYCH, PUSZKA Z PĘDZELKIEM

Właściwości

Do wysoce wytrzymałego i trwale elastycznego klejenia.

- odpowiedni do absorbujących i nieabsorbujących powierzchni
- wysoka przyczepność
- odporność na wodę słodką i słoną, oleje, benzynę, rozcieńczone kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Produkt odpowiedni do klejenia małych i dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz np. profili gumowych pełnych, piankowych i z kauczuku naturalnego, jak również skóry, lnu, filcu, twardego PVC i kauczuku butylowego, również w połączeniu z drewnem, płytami włóknocementowymi i metalami (stal, blacha, aluminium) i wieloma innymi, między innymi w branży motoryzacyjnej (uszczelki drzwiowe, uszczelnienia, okładziny, maty oraz folie izolacyjne), do pojazdów kempingowych, łodzi, przemysłu, rzemiosła i gospodarstwa domowego.


DaneTechniczne

Baza	Polichloropren
Kolory	Żółtoprzeczroczysty
Czas schnięcia	10-15
UtwardzanieGodziny	48
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	10
Możliwość składowania	24 Miesiące
Odporność na przecinanie	3
Odporność na temperaturę	-30 - +120
Zużycie	75

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +25 °C. W miarę możliwości powierzchnie wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Klej do profili gumowych PETEC należy przed użyciem wstrząsnąć i rozmieszać. Nanieść klej do profili gumowych równomiernie na obie klejone powierzchnie i pozwolić im przeschnąć na powietrzu w temperaturze pokojowej przez mniej więcej 10 minut. Po osiągnięciu czasu wiązania umieścić klejone powierzchnie dokładnie jedna na drugiej i mocno docisnąć. Nie przyklepywać! Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 93835

350 ml