

KLEJENIE I USZCZELNIANIE KLEJ MONTAŻOWY – KOLOR TRANSPARENTN

Właściwości

Elastyczny, 1-składnikowy klej i materiał uszczelniający, możliwość wykorzystania na absorbujących i nieabsorbujących powierzchniach klejonych.

- możliwość zastosowania bez podkładu
- szeroki zakres przyczepności oraz doskonałe właściwości uszczelniające
- bardzo wysoka przyczepność początkowa i końcowa
- wysoka elastyczność i obciążalność dynamiczna
- tłumi uderzenia i drgania
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- możliwość utwardzania także pod wodą
- możliwość pokrywania farbami dyspersyjnymi
- nadaje się do zamalowania
- nie zawiera izocyjanianu, rozpuszczalnika, PVC i silikonu
- możliwość zastosowania w pobliżu żywności
- odporność na warunki atmosferyczne, starzenie, promieniowanie UV, wodę słodką i słoną

Obszary zastosowania

Doskonale sprawdza się w budownictwie, rzemiośle, gospodarstwie domowym. Niezastąpiony także dla hobbystów, pracowników różnych gałęzi przemysłu i branży motoryzacyjnej. Świetnie zdaje egzamin w przypadku metalu, szkła, kamienia, betonu, tynku, płytek, kamienia naturalnego, drewna, lakierowanych powierzchni, luster, styrenu, płyt gipsowych i wiórowych, nadwozia, części blaszanych, płyt izolacyjnych.

DaneTechniczne

Baza	Modyfikowane polimery silanowe 1S
Kolory	Przezroczysty
Początkowa przyczepność	112
Utwardzanie	3
System utwardzania	1S
Wydłużenie przy zerwaniu	350
Możliwość składowania	24 Miesiące
TwardośćShore'aA	45
Odporność na temperaturę	-40 - +100
Trwałość	20
Temperatura użycia	5°C - +40
Zużycie	25
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	2,9

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +40 °C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Zaaplikować jednostronnie preferowaną grubość warstwy, wyregulować części i mocno docisnąć. Powłokę lakierniczą można nakładać/malunek można wykonywać dopiero po pełnym utwardzeniu i używając odpowiednich produktów. Lakiery/farby zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 94929	nr art.: 94170
290 ml	80 ml