

KLEJ MOCUJĄCY I KONSTRUKCYJNY 2S

Właściwości

- Na bazie MS polimerów, do stosowania bez podkładu
- szeroki zakres przyczepności
- Wysoka przyczepność początkowa i końcowa
- wysoka elastyczność i obciążalność dynamiczna
- tłumi uderzenia i drgania
- Zakrywanie szczelin o szerokości do 40 mm
- Nie kapie i nie spływa, również do zastosowań pionowych i na wysokości ponad głową
- nadaje się do zamalowania
- bez dodatku rozpuszczalników
- uniwersalne zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na czynniki atmosferyczne, starzenie i promieniowanie ultrafioletowe

Obszary zastosowania

Szybko i elastycznie utwardzający 2-składnikowy klej i środek uszczelniający. Technologia 2S gwarantuje równomierne utwardzanie bez naprężeń nawet dużych klejonych powierzchni, w niskiej temperaturze oraz przy niskiej wilgotności powietrza. Doskonały produkt do chłonnych i niechłonnych powierzchni klejonych z metalu, szkła, kamienia, betonu, gipsu, płytek, kamienia naturalnego, drewna, do powierzchni lakierowanych, luster, styrenu i wielu tworzyw sztucznych. Produkt nadaje się do tworzenia pewnych, trwałych i dynamicznie obciążanych połączeń klejonych oraz uszczelnień w wielu obszarach.

DaneTechniczne

Baza	Modyfikowane polimery silanowe 2S
Kolory	Czarny
UtwardzanieMinuty	60
UtwardzanieGodziny	1
System utwardzania	2S
Wydłużenie przy zerwaniu	350
Możliwość składowania	12 Miesiące
TwardośćShore'aA	40
Odporność na temperaturę	-40 - +90
Trwałość	10
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	2

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +40°C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Zdjąć zatyczkę i korek, założyć rurkę mieszającą (nr art. 98508) i włożyć ją do pistoletu wyciskającego PETEC (nr art. 81500). Aby uzyskać idealną proporcję, należy wyrzucić pierwsze 5 cm. Nanieść klej bezpośrednio na miejsce klejenia (uniknąć przerw dłuższych niż 25 minut, ponieważ klej twardnieje również w rurce mieszającej) i połączyć części w ciągu 25 minut. Po użyciu zamknąć kartusz zaślepką. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 94429

250 ml