

# MASA KLEJĄCA I USZCZELNIAJĄCA DO KAROSERII, KOLOR CZARNY

## Właściwości

Szybko utwardzająca się, elastyczna, 1-składnikowa masa do klejenia i uszczelniania na bazie poliuretanu, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgotności powietrza.

- szeroki zakres przyczepności, wysoka przyczepność
- wypełnia szczeliny o różnych wielkościach
- trwałe działanie uszczelniające, trwała elastyczność i odporność na drgania
- Dopuszczenie do zastosowania w przemyśle morskim
- możliwość nakładania powłok lakierniczych, bez dodatku silikonu
- niekorozyjny produkt, odporny na rozcieńczone kwasy i ługi

## Obszary zastosowania

Do uniwersalnych zastosowań w obszarze budowy nadwozi i pojazdów: możliwość klejenia metalu (surowa metalowa blacha, zagruntowana i polakierowana, aluminium, stal szlachetna) oraz wiele tworzyw sztucznych, drewno i szkło, na przykład do uszczelniania metalowych konstrukcji, intensywnie eksploatowanych złącz i przyklejania drgających części.

## DaneTechniczne

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Baza                                      | 1-składnikowy poliuretan |
| Kolory                                    | Czarny                   |
| Utwardzanie                               | 4                        |
| System utwardzania                        | Wilgotność powietrza     |
| Wydłużenie przy zerwaniu                  | 400                      |
| Możliwość składowania                     | 18 Miesiące              |
| Wydłużenie po zerwaniu                    | 600                      |
| Odporność na zerwanie                     | 8,5                      |
| TwardośćShore'aA                          | 40                       |
| Odporność na temperaturę                  | -40 - +90                |
| Trwałość                                  | 50                       |
| Zużycie                                   | 25                       |
| Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu | 1,4                      |

## ArkuszDanychTech.

### Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +40 °C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Jako środek wiążący zalecamy czarny podkład PETEC (nr art. 82330) w połączeniu z wełnianym czyścikiem (nr art. 82222). Ściągnąć pokrywę, przebić membranę, dociąć dyszę i przykręcić. Następnie odrzucić pierwsze 2 cm kleju. Produkt nakładać na przeznaczoną do klejenia powierzchnię za pomocą wyciskacza pistoletowego i uszczelnić element. Ewentualnie zamocować element po zakończeniu montażu. Powłokę lakierniczą można nakładać dopiero po pełnym utwardzeniu K&D i używając odpowiednich produktów. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa

Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Rozmiary opakowania

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>nr art.: 94630</b>                                                              | <b>nr art.: 94730</b>                                                              | <b>nr art.: 94530</b>                                                                |
| 310 ml                                                                             | 310 ml                                                                             | 310 ml                                                                               |



Tekst klauzuli odpowiedzialności

ArkuszDanychTech.