

MASA KLEJĄCA I USZCZELNIAJĄCA DO KAROSERII, KOLOR CZARNY

Właściwości

Szybko utwardzająca się, elastyczna, 1-składnikowa masa do klejenia i uszczelniania na bazie poliuretanu, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgotności powietrza.

- szeroki zakres przyczepności, wysoka przyczepność
- wypełnia szczeliny o różnych wielkościach
- trwałe działanie uszczelniające, trwała elastyczność i odporność na drgania
- Dopuszczenie do zastosowania w przemyśle morskim
- możliwość nakładania powłok lakierniczych, bez dodatku silikonu
- niekorozyjny produkt, odporny na rozcieńczone kwasy i ługi

Obszary zastosowania

Do uniwersalnych zastosowań w obszarze budowy nadwozi i pojazdów: możliwość klejenia metalu (surowa metalowa blacha, zagruntowana i polakierowana, aluminium, stal szlachetna) oraz wiele tworzyw sztucznych, drewno i szkło, na przykład do uszczelniania metalowych konstrukcji, intensywnie eksploatowanych złącz i przyklejania drgających części.

DaneTechniczne

Baza	1-składnikowy poliuretan
Kolory	Czarny
Utwardzanie	4
System utwardzania	Wilgotność powietrza
Wydłużenie przy zerwaniu	400
Możliwość składowania	18 Miesiące
Wydłużenie po zerwaniu	600
Odporność na zerwanie	8,5
TwardośćShore'aA	40
Odporność na temperaturę	-40 - +90
Trwałość	50
Zużycie	25
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	1,4

ArkuszDanychTech.

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +35 °C. Powierzchnie przeznaczone do klejenia wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Jako środek wiążący zalecamy czarny podkład PETEC (nr art. 82330) w połączeniu z wełnianym czyścikiem (nr art. 82222). Otworzyć torebkę wężową, dociąć dyszę i włożyć do odpowiedniego pistoletu wyciskającego. Następnie odrzucić pierwsze 2 cm kleju. Produkt nakładać na przeznaczoną do klejenia powierzchnię za pomocą wyciskacza pistoletowego i uszczelnić element. Ewentualnie zamocować element po zakończeniu montażu. Powłokę lakierniczą można nakładać dopiero po pełnym utwardzeniu K&D i używając odpowiednich produktów. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych do pobrania ze strony www.petec.de).

Rozmiary opakowania

		
nr art.: 94630	nr art.: 94730	nr art.: 94530
310 ml	310 ml	310 ml



Tekst klauzuli odpowiedzialności

ArkuszDanychTech.