

USZCZELNIENIE DO GWINTÓW, KOLOR NIEBIESKI

Właściwości

Wysoce lepkie, średnio wytrzymałe i odporne na temperaturę uniwersalne uszczelnienie do gwintów o dużym rozmiarze szczeliny do 0,6 mm/4". Odporność na temperatury do +180°C oraz wytrzymałość ciśnieniowa do 60 barów. Do uszczelniania metalowych gwintowanych połączeń śrubowych i ich zabezpieczania przed przepływem gazu, powietrza, wody, paliwa, oleju i różnych chemikaliów.

- szybkie utwardzanie bez udziału powietrza*
- odporność na drgania
- może zastąpić konopie, taśmy PTFE i uszczelnienia z materiałów stałych
- możliwość łatwego demontażu
- do niewielkich i dużych szerokości szczelin
- odporność na paliwo i olej
- niezawodnie uszczelnia drobne, średnie, a także grube gwinty
- odporność na korozję, drgania, gaz, powietrze, działanie wody słodkiej i słonej, paliw, olejów, gazu płynnego, płynu chłodzącego i wielu innych chemikaliów

Obszary zastosowania

Branża instalacyjna i sanitarna, montaż przewodów rurowych, przemysł, motoryzacja, gospodarka wodna, przemysł gazowy, chemiczny i petrochemiczny.

DaneTechniczne

Baza	Klej beztlenowy
Kolory	Niebieski
UtwardzanieGodziny	5 - 10
System utwardzania	beztlenowo
StalnośćdziałaniaGodziny	1 - 3
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	30-60
Możliwość składowania	36 Miesiące
Moment zrywający	8 - 14
maksCiśnienie	60
Odporność na przecinanie	4 - 6
Wypełnianie nieciągłości	0,6
Odporność na temperaturę	-55 - +180

Instrukcja użycia

Temperatura obróbki: od +5°C do +35°C. Połączenie śrubowe wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść uszczelnienie gwintów PETEC z jednej strony i natychmiast wykonać połączenie. Dokręcić połączenie obrotowe wymagany momentem obrotowym. *Utwardzanie beztlenowe zachodzi w przypadku braku powietrza między powierzchniami metalowymi. W przypadku pasywnych powierzchni, dużych szerokości szczelin, niskich temperatur otoczenia oraz do szybkiego utwardzania zalecamy aktywator beztlenowy PETEC (nr art. 90920). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Uszczelniać do łączonych fabrycznie połączeń gwintowych w urządzeniach gazowych i komponentach. Sprawdzone zgodnie z normą DIN EN 751-1. Zakaz stosowania w instalacji gazowej zgodnie z DVGW-TRGI 2018. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 97210	nr art.: 97216
Butelka 100 g	Butelka 15 g, karta SB