

USZCZELNIENIE DO POŁĄCZEŃ RUROWYCH I GWINTOWYCH, KOLOR ŻÓŁTY

Właściwości

Bardzo lepkie, wysoce wytrzymałe i odporne na wysokie ciśnienie uszczelnienie do rur i gwintów do dużych gwintów do M56/2", rozmiar szczeliny do 0,3 mm. Odporność na temperatury do +150 °C oraz wytrzymałość ciśnieniowa do 120 barów. Do uszczelniania metalowych gwintowanych połączeń śrubowych i ich zabezpieczania przed przepływem gazu, powietrza, wody, paliwa, oleju i różnych chemikaliów.

- szybkie utwardzanie bez udziału powietrza*
- odporność na drgania
- może zastąpić konopie, taśmy PTFE i uszczelnienia z materiałów stałych
- możliwość łatwego demontażu
- do niewielkich i dużych szerokości szczelin
- odporność na paliwo i olej
- niezawodnie uszczelnia drobne, średnie, a także grube gwinty
- odporność na korozję, drgania, gaz, powietrze, działanie wody słodkiej i słonej, paliw, olejów, gazu płynnego, płynu chłodzącego i wielu innych chemikaliów
- Dopuszczenie NSF
- Dopuszczenie WRAS
- Dopuszczenie DVGW

Obszary zastosowania

Branża instalacyjna i sanitarna, montaż przewodów rurowych, przemysł, motoryzacja, gospodarka wodna, przemysł gazowy, chemiczny i petrochemiczny.

DaneTechniczne

Baza	Klej beztlenowy
Kolory	Żółty
UtwardzanieGodziny	5 - 10
System utwardzania	beztlenowo
Wytrzymała na ciśnienie	120 (w przypadku gazu 10)
StalnośćdziałaniaGodziny	1 - 3
RozmiarOpakowaniaDo	M56
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	15-30
Możliwość składowania	36 Miesiące
Moment zrywający	18 - 24
Odporność na przecinanie	6 - 13
Wypełnianie nieciągłości	0,3
Odporność na temperaturę	-55 - +150

ArkuszDanychTech.

Instrukcja użycia

Temperatura obróbki od +5°C do +35°C. Połączenie śrubowe gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Uszczelnienie do połączeń gwintowych PETEC nanieść jednostronnie i od razu wykonać połączenie. Dokręcić połączenie obrotowe wymaganym momentem obrotowym. *Utwardzanie beztlenowe zachodzi w przypadku braku powietrza między powierzchniami metalowymi. W przypadku pasywnych powierzchni, dużych szerokości szczelin, niskich temperatur otoczenia oraz do szybkiego utwardzania zalecamy aktywator beztlenowy PETEC (nr art. 90920). Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Uszczelniać do łączonych fabrycznie połączeń gwintowych w urządzeniach gazowych i komponentach. Sprawdzone zgodnie z normą DIN EN 751-1. Zakaz stosowania w instalacji gazowej zgodnie z DVGW-TRGI 2018. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 97217

50 g