

USZCZELNIENIE DO POŁĄCZEŃ RUROWYCH I GWINTOWYCH, NISKA WYTRZ

Właściwości

Bardzo lepkie, niskowytrzymałe uszczelnienie do rur i gwintów na bazie PTFE do dużych śrub do M80/2", rozmiar szczeliny do 0,3 mm. Odporność na temperatury do +150°C oraz wytrzymałość ciśnieniowa do 60 barów. Do uszczelniania metalowych gwintowanych połączeń śrubowych i ich zabezpieczania przed przepływem gazu, powietrza, wody, paliwa, oleju i różnych chemikaliów.

- szybkie utwardzanie bez udziału powietrza*
- odporność na drgania
- może zastąpić konopie, taśmy PTFE i uszczelnienia z materiałów stałych
- możliwość łatwego demontażu
- do niewielkich i dużych szerokości szczelin
- odporność na paliwo i olej
- niezawodnie uszczelnia drobne, średnie, a także grube gwinty
- odporność na korozję, drgania, gaz, powietrze, działanie wody słodkiej i słonej, paliw, olejów, gazu płynnego, płynu chłodzącego i wielu innych chemikaliów

Obszary zastosowania

Branża instalacyjna i sanitarna, montaż przewodów rurowych, przemysł, motoryzacja, gospodarka wodna, przemysł gazowy, chemiczny i petrochemiczny.

DaneTechniczne

Baza	Klej beztlenowy
Kolory	Biały
UtwardzanieGodziny	5 -10
System utwardzania	beztlenowo
Wytrzymała na ciśnienie	60
StalnośćdziałaniaGodziny	1 - 3
RozmiarOpakowaniaDo	M80
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	20-40
Możliwość składowania	36 Miesiące
Moment zrywający	6 -11
Odporność na przecinanie	4 -6
Wypełnianie nieciągłości	0,3
Odporność na temperaturę	-55 - +150

ArkuszDanychTech.

Instrukcja użycia

Temperatura obróbki od +5°C do +35°C. Połączenie śrubowe gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Uszczelnienie do połączeń gwintowych PETEC nanieść jednostronnie i od razu wykonać połączenie. Dokręcić połączenie obrotowe wymaganym momentem obrotowym. *Utwardzanie beztlenowe zachodzi w przypadku braku powietrza między powierzchniami metalowymi. W przypadku pasywnych powierzchni, dużych szerokości szczelin, niskich temperatur otoczenia oraz do szybkiego utwardzania zalecamy aktywator beztlenowy PETEC (nr art. 90920). Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 97218

50 g