

POWER STAHL

Właściwości

Szybko utwardzająca się, 2-składnikowa masa plastyczna do napraw, klejenia i wypełniania.

- możliwość łatwego zastosowania za sprawą doskonałej przyczepności
- bardzo wysoka trwałość
- szybkie utwardzanie, także pod wodą
- brak korozji
- nadaje się do zamalowania
- uniwersalne zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- możliwość obróbki, np. szlifowanie, wiercenie, gwintowanie, piłowanie
- odporność na wodę, wodę słoną, chłodziwa, olej oraz wiele substancji chemicznych, a także, pod pewnymi warunkami, paliwo

Obszary zastosowania

Do klejenia, wypełniania, uszczelniania pęknięć, otworów, błędnych otworów wiertniczych, pustych przestrzeni. Do naprawy i rekonstrukcji metalu (żelazo, stal, żeliwo, aluminium, stopy itp.), części z ceramiki, betonu, drewna i tworzyw sztucznych. Do szybkich i trwałych napraw, na przykład: zbiorników, chłodziw, rur, gwintów, pojemników, rynien dachowych, części nadwozia i części blaszanych.

Dane Techniczne

Baza	Żywica epoksydowa
Kolory	Szary
UtwardzanieMinuty	30
System utwardzania	2S
Odporność na ciśnienie	55
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	10
Możliwość składowania	18 Miesiące
TwardośćShore'aA	80
Odporność na temperaturę	-50 - +180
Trwałość	4
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	6,2

Instrukcja użycia

Temperatura obróbki: od +5°C do +30°C. W miarę możliwości powierzchnię wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Odciać wymaganą ilość POWER Stahl i usunąć transparentną folię ochroną. Ugniatać POWER STAHL aż do powstania jednolitego, szarego koloru. W ciągu trzech minut nanieść masę bezpośrednio na miejsce naprawy i mocno docisnąć. Następnie wcisnąć w szczeliny oraz otwory. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 97350	nr art.: 97450
Opakowanie 50 g	50 g, karta SB