

PŁYNNY METAL

Właściwości

2-składnikowa żywica epoksydowa – metal do napelniania, szpachlowania i klejenia.

- doskonała przyczepność do wszystkich metali, takich jak żelazo, stal, żeliwo, aluminium itp. oraz do ceramiki, betonu, drewna i wielu tworzyw sztucznych
- szybkie utwardzanie
- wysoka trwałość i doskonała przyczepność, także do innych materiałów
- produkt może być obrabiany poprzez obróbkę skrawaniem, szlifowany i nakładany na wiele systemów lakierniczych
- odporność na wodę, wodę słoną, chłodziwa, olej oraz wiele substancji chemicznych, a także, pod pewnymi warunkami, paliwo

Obszary zastosowania

Do naprawy żelaza, stali, żeliwa, ceramiki, betonu, drewna i wielu tworzyw sztucznych. Nadaje się do wypełniania, szpachlowania i zaklejania pęknięć, otworów, błędnych wierconych otworów oraz pustych przestrzeni. Do naprawy rur, zbiorników, gwintów, części nadwozia i maszyn.

DaneTechniczne

Baza	Żywica epoksydowa
Kolory	Szary
UtwardzanieMinuty	30
System utwardzania	2S
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	10
Możliwość składowania	12 Miesiące
Odporność na temperaturę	-30 - +120
Trwałość	4
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	25

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. W miarę możliwości powierzchnię wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Zdjąć zaślepkę, wycisnąć potrzebną ilość kleju, wymieszać (unikając przerw dłuższych niż 4 minuty) i nanieść bezpośrednio na naprawiane miejsce. Połączyć klejone materiały w ciągu 4 minut. Po użyciu zamknąć podwójną strzykawkę zaślepką. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. W przypadku ciepłego metalu w podwójnej strzykawce 25 ml nie należy używać rurki mieszającej! Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 97425	nr art.: 97355
25 ml bez rurki mieszającej	50 ml