

WYSOKOTEMPERATUROWE USZCZELNIENIE SILIKONOWE MATIC, KOLOR SZ

Właściwości

Zamiennik dla tradycyjnych uszczelnień z materiałów stałych! Jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikon do zastosowań w obszarach z wysokim obciążeniem temperaturowym.

- zastępuje uszczelnienia z materiałów stałych
- zapewnia trwałe uszczelnienie
- trwała plastyczność i zachowanie kształtu
- wypełnia duże szczeliny
- wypełnia przestrzenie, profile chropowatości i nieregularności
- brak osiadania uszczelki
- brak utraty siły zacisku
- odporność na promieniowanie UV, odporność na warunki klimatyczne
- odporność na wodę, wodę słoną, chłodziwa, olej oraz wiele substancji chemicznych, a także, pod pewnymi warunkami, paliwo

Obszary zastosowania

Uszczelnia części metalowe (aluminium, żeliwo, stal itp.), tworzywa sztuczne, szkło, ceramikę i drewno, np. miski olejowe, przekładniowe miski olejowe, obudowy przekładni, uszczelnienia mechanizmów różnicowych, pompy wody i oleju, obudowy termostatów, pokrywy osi napędowych, pokrywy zaworów, pokrywy przekładni zębatych, pokrywy obudowy rozrządu, skrzynki akumulatorów, reflektory, światła tylne, obudowy ochronne i wiele innych. Uszczelnianie także bez konieczności demontażu (zależnie od zastosowania).

DaneTechniczne

Baza	Sieciowanie octanowe
Kolory	Szary
UtwardzanieGodziny	1 mm/ 5 h
System utwardzania	Wilgotność powietrza
Wydłużenie przy zerwaniu	300
Uruchomienie	60
Możliwość składowania	24 Miesiące
TwardośćShore'aA	22
Odporność na temperaturę	-50 - +260
Trwałość	10
Odporność na rozciąganie	2,0

Arkusz Danych Tech.

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +35 °C. Usunąć stare materiały uszczelniające, powierzchnie uszczelnienia gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść równomiernie z jednej strony żadaną grubość warstwy (również wokół otworów lub gwintów) i natychmiast zmontować uszczelniane części. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień listy właściwości, karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 97620	nr art.: 97680
200 ml	70 ml