

WYSOCE WYDAJNY KLEJ

Właściwości

2-składnikowa, specjalna masa klejąca o wysokiej wydajności, bardzo dobra przyczepność do trudnych powierzchni.

- silna przyczepność oraz bardzo wysoka trwałość końcowa
- Możliwość wypełniania nieciągłości do 0,3 mm
- produkt może być szlifowany i nakładany na wiele systemów lakierniczych
- odporność na wodę, wodę słoną, chłodziwa, olej oraz wiele substancji chemicznych, a także, pod pewnymi warunkami, paliwo

Obszary zastosowania

Do strukturalnego klejenia niskoenergetycznych tworzyw sztucznych, takich jak PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET oraz mieszanek tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się też do klejenia połączeń materiałów, np. z różnymi tworzywami sztucznymi, metalami, gumą, szkłem, kamieniem, drewnem itp. Świetny produkt do klejenia czujników PDC.

DaneTechniczne

Baza	metakrylan metylu
Kolory	Biały
UtwardzanieGodziny	8-24
System utwardzania	2S
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	90 Minuten
Możliwość składowania	12 Miesiące
Temperatura składowania	+2 - +7
Wypełnianie nieciągłości	0,3
Odporność na temperaturę	-55 - +80
Trwałość	3
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	17,2

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +25°C. W miarę możliwości powierzchnie wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 i 82200). Wprowadzić tłok do podwójnej strzykawki, zdjąć zaślepkę, założyć rurkę mieszającą (nr art. 98511) (nie robić przerw dłuższych niż 3 minuty, ponieważ klej twardnieje nawet w rurce mieszającej), następnie nanieść potrzebną ilość kleju bezpośrednio na miejsce klejenia. Połączyć klejone materiały w ciągu trzech minut. Po użyciu zamknąć podwójną strzykawkę zaślepką. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 98110

10 ml