

KLEJ PU 2S

Właściwości

Szybko utwardzający, dwuskładnikowy klej do napraw i klejenia tworzyw sztucznych.

- również do klejenia i wypełniania otworów, pęknięć i spoin z metalu, drewna, kamienia, betonu i szkła
- superszybkie utwardzanie i szybka obróbka wykańczająca
- wytrzymałe połączenie zapewniające dużą elastyczność i odporność na złamania
- brak cieknięcia, możliwość łatwego modelowania
- produkt może być szlifowany i nakładany na wiele systemów lakierniczych
- odporność na wodę, wodę słoną, chłodziwa, olej oraz wiele substancji chemicznych, a także, pod pewnymi warunkami, paliwo

Obszary zastosowania

Obszar zastosowania: do naprawy zderzaków, spojlerów, kratek chłodnicy, zacisków obudowy, uchwytów (np. reflektorów) oraz pękniętych części z tworzyw sztucznych i obudów z tych materiałów. również do klejenia i wypełniania otworów, pęknięć i spoin z metalu, drewna, kamienia, betonu i szkła.

Dane Techniczne

Baza	Poliuretan
Kolory	Czarny
Utwardzanie Minuty	20
System utwardzania	2S
Wydłużenie przy zerwaniu	170
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	3
Możliwość składowania	24 Miesiące
Twardość Shore'a A	65
Odporność na temperaturę	-40 - +140
Trwałość	1
Temperatura użycia	+5 - +30
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	16

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +30 °C. W miarę możliwości powierzchnię wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100/82200). Zeszlifować pęknięcia w kształcie litery V. Jako środek wiążący zalecamy podkład do tworzyw sztucznych PETEC (nr art. 98315). Włożyć podwójny kartusz do pistoletu wyciskającego PETEC (nr art. 98502) i zdjąć zaślepkę. Wycisnąć potrzebną ilość kleju i rozmieszać lub założyć rurkę mieszającą (nie robić przerw dłuższych niż jedna minuta, ponieważ klej twardnieje nawet w rurze mieszającej), następnie nanieść bezpośrednio na miejsce klejenia. Połączyć klejone materiały w ciągu minuty. Po użyciu zamknąć podwójny kartusz zaślepką. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 98325	nr art.: 98350
24 ml	50 ml