

PŁYNNE TWORZYWO SZTUCZNE

Właściwości

- doskonała przyczepność do wielu tworzyw sztucznych i ich mieszanek
- świetnie nadaje się też do ceramiki, betonu, drewna i wielu metali
- świetne klejenie
- możliwość doskonałego modelowania i szpachlowania
- wysoka trwałość (czas obróbki) gwarantująca świetne rezultaty
- wytrzymałe połączenie zapewniające dużą elastyczność i odporność na złamania
- produkt może być szlifowany i nakładany na wiele systemów lakierniczych
- odporność na wodę, wodę słoną, chłodziwa, olej oraz wiele substancji chemicznych, a także, pod pewnymi warunkami, paliwo

Obszary zastosowania

2-składnikowy klej do wypełniania, szpachlowania, napraw i klejenia

DaneTechniczne

Baza	Poliuretan
Kolory	Czarny
UtwardzanieMinuty	120
System utwardzania	2S
Wydłużenie przy zerwaniu	170
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	20
Możliwość składowania	24 Miesiące
TwardośćShore'aA	65
Odporność na temperaturę	-40 - +140
Trwałość	7 - 10
Temperatura użycia	+5 - +30
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	16,2

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +30 °C. W miarę możliwości powierzchnię wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Jako środek wiążący zalecamy podkład do tworzyw sztucznych PETEC (nr art. 98315). Zeszlifować pęknięcia w kształcie litery V. Włożyć podwójny kartusz do pistoletu wyciskającego PETEC (nr art. 98502) i zdjąć zaślepkę. Wycisnąć potrzebną ilość kleju i rozmieszać lub założyć rurkę mieszającą (nie robić przerw dłuższych niż 7 minuty, ponieważ klej twardnieje nawet w rurze mieszającej), następnie nanieść bezpośrednio na miejsce klejenia. Połączyć klejone materiały w ciągu 7 minut. Po użyciu zamknąć podwójną strzykawkę zaślepką. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju (ok. 120 minut). Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 98355

50 ml