

Ficha Técnica

BETUME DE PROTEÇÃO PARA CARROÇARIA, EMBALAGEM

Propriedades

- Proteção duradoura contra a ferrugem e picadas de pedras
- muito boa aderência a superfícies metálicas
- forma uma película protetora duradoura, viscoplástica e fechada, com efeito antirruído
- resistente a água, salinidade, óleo e ácidos e bases ligeiros
- não pode ser pintado por cima

Áreas de aplicação

O Betume de Proteção para Carroçaria PETEC com base betuminosa oferece uma proteção ideal contra a ferrugem e picadas de pedras em zonas afetadas da carroçaria com uma aderência excecional em superfícies metálicas. O betume de proteção para carroçaria forma uma película protetora duradoura, viscoplástica e fechada, com efeito antirruído.

Dados Técnicos

Base	Betume
Cores	Preto
Pressão operacional	3 -4
Cura	3,5 horas para 500 µm
Sistema de cura	Humidade do ar
Tempo de armazenagem	36 Meses
Teste de névoa salina	1000 para 400 (Ri0)
Resistência À Temperatura	-25 - +100

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +30° C. Agitar bem a lata antes de usar. Aplicar Betume de proteção para carroçaria PETEC com a Pistola de proteção para subcarroçaria PETEC (ref.ª 98507) a uma distância de cerca de 25 cm numa superfície sem corrosão, limpa, seca e desengordurada. Para camadas mais espessas, recomendamos deixar o produto secar entre as várias camadas. É necessário realizar testes próprios para determinar a compatibilidade dos materiais. Perigo de auto-oxidação em ligas. O produto contém solventes que podem dissolver ou atacar os revestimentos existentes. Por conseguinte, não deve combinar arbitrariamente diferentes produtos de proteção da parte inferior da carroçaria sem realizar os seus próprios testes. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Não pode ser pintado por cima. Não aplicar nos sistemas de travagem e de escape, na blindagem térmica ou em peças de borracha. Limpar a Pistola de proteção para subcarroçaria após a utilização. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem

		
Ref.ª: 73100	Ref.ª: 73110	Ref.ª: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml