

## Ficha Técnica

# COLA ECONÓMICA PARA VIDROS

## Propriedades

Para a montagem sem primário de para-brisas, óculos traseiros e vidros laterais.

- resistência aos raios UV
- sem isocianatos
- baixa condutividade
- indicado para todos os tipos de veículo
- testado em conformidade com o TÜV Crash-Test
- altamente modular
- cura rápida
- Prontidão: 120 minutos

## Áreas de aplicação

Para a montagem sem primário de para-brisas, óculos traseiros e vidros laterais

## Dados Técnicos

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Base                                              | Polímeros de silano modificado de 1C |
| Cores                                             | Preto                                |
| Cura                                              | 3                                    |
| Sistema de cura                                   | Humidade do ar                       |
| Alongamento na rotura                             | 180                                  |
| Prontidão                                         | 2                                    |
| Tempo de armazenagem                              | 24 Meses                             |
| Dureza Shore A                                    | 60                                   |
| Resistência à Temperatura                         | -40 - +110                           |
| Prazo de aplicação                                | 15                                   |
| Temperatura de trabalho                           | +5 - +35                             |
| Tempo de espera até o veículo poder ser conduzido | 2                                    |
| Tensão de tração                                  | 2,7                                  |
| Resistência ao cisalhamento por tração            | 3,0                                  |

## Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5 °C a +35 °C. Se necessário, lixar ligeiramente a superfície de colagem com uma lixa. Limpar e desengordurar as superfícies de colagem em profundidade com o pano de limpeza PETEC (ref.ª 82111) ou com o PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Em seguida, abrir o cartucho da cola para vidros, enroscar o bocal e deitar fora os primeiros 2 cm de cola. Aplicar a cola para vidros com a pistola sob a forma de um cordão triangular sobre a superfície de colagem. Ter em atenção as instruções do fabricante automóvel em relação à geometria do cordão de cola e à montagem. O início e o fim do cordão devem sobrepor-se e ser alisados. Respeitar as instruções de montagem, a ficha técnica e a ficha de dados de segurança! (As instruções de montagem, fichas de dados e o vídeo da aplicação podem ser transferidas em [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Ficha Técnica

### Dimensões da embalagem



**Ref.º: 84290**

Cartucho de 290 ml