

Fișă Date Tehnice

SPRAY INOX

Proprietăți

- sigilare sudabilă a suprafețelor
- strat de acoperire de protecție la sudură și coroziune
- compatibilitate cu multe metale
- putere de acoperire excelentă
- evită coroziunea de contact
- fără silicon
- rezistență la apă, apă sărată, acizi ușori și baze

Domenii de utilizare

Spray-ul INOX PETEC oferă o acoperire a suprafețelor cu uscare foarte rapidă și universală. Agentul de protecție anticorozivă cu o aderență excelentă sigilează durabil punctele și cordoanele de sudură. Produsul acționează ca protecție anticorozivă când este aplicat pe sudura dintre două materiale. Se pretează și pentru utilizarea la sudura cu gaz de protecție și în puncte, ca sigilare a punctului de sudură. Pentru aplicații din domeniul construcțiilor de caroserii și autovehicule, construcțiilor metalice, aplicațiilor de sudură, croaziere, utilaje de construcții, agricole, industrie și artizanat.

Date Tehnice

Culori	Argintiu
Uscat la atingere	15
Capacitate de depozitare	36 Luni
Uscat până la neaderența prafului	5
Rezistență la temperatură	+120

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +25 °C. Agitați bine doza înainte de utilizare. Eliminați reziduurile grosiere de pe suprafețe (de ex., prin sablare sau șlefuire) și curățați-le temeinic și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Pulverizați uniform spray-ul INOX PETEC, longitudinal și transversal, în multiple straturi subțiri, de la o distanță de cca. 20 cm pe suprafața care trebuie acoperită. Lăsați produsul să se usuce cca. 4 minute între acoperirile individuale. Se poate suda cca. 2 – 3 ore, în procesul adecvat de sudură. Timpul de uscare depinde de grosimea stratului, de temperatura ambientală și de umiditatea aerului. Uscarea completă în profunzime are loc după 24 de ore. Se poate vopsi cu produsele potrivite abia după o întărire completă. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 70360

500 ml