

SPRAY DE GRUNDUIRE PENTRU ZINC ȘI ALUMINIU

Proprietăți

- Protecție anticorozivă de lungă durată
- aderență bună pe metale
- se poate vopsi și suda în puncte
- protecție extraordinară împotriva coroziunii printr-un procent ridicat de zinc și aluminiu
- compatibilitate cu multe materiale
- fără silicon
- peliculă cu uscare rapidă, netedă, neporoasă
- se poate aplica vopsea peste
- rezistență la apă, apă sărată, acizi ușori și baze

Domenii de utilizare

Ca grunduire de protecție catodică permanentă împotriva ruginii și protecție anticorozivă de lungă durată pentru metale care sunt expuse influențelor corozive. Pentru acoperirea ulterioară cu zinc și retușarea locurilor cu defecte ale pieselor zincate, precum și ale locurilor de găurire, sudură și tăiere. Acoperirea aderentă și robustă este extrem de rezistentă la intemperii și servește ca strat de protecție împotriva ruginirii suprafețelor metalice, cum ar fi în cazul țevilor de scurgere, dispozitivelor de aerisire, suprastructurilor din oțel și multor altele. De asemenea, pentru grunduirea pieselor de instalații, utilaje și caroserii în domeniul auto, construcția de caroserii, bricolaj, meșteșuguri, industrii de prelucrare a metalelor, producție de metale, producție de conducte, sisteme de climatizare și ventilație, precum și industrie.

Date Tehnice

Culori	Argintiu
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	+200

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +10°C și +25°C. Agitați bine doza înainte de utilizare. Eliminați reziduurile groiere de pe suprafețe (de ex., prin sablare) și curățați-le temeinic și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Pulverizați uniform spray-ul pentru aluminiu și zinc PETEC de la o distanță de cca. 20 cm pe suprafața care trebuie acoperită. După circa 8 minute, suprafața este uscată și rezistentă la aderarea prafului, iar după 20 - 30 de minute, poate fi atinsă. Uscarea completă în profunzime are loc după 24 de ore. Se poate vopsi cu produsele potrivite abia după o întărire completă. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 71050

500 ml