

AGENT DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA LOVITURILOR CU PIETRE ȘI AGENT

Proprietăți

- protejează piesele de reparare și de caroserie împotriva ruginii și a loviturilor cu pietre
- foarte bună aderență pe multe suprafețe
- formează o folie de protecție elastică, structurală și etanșă cu efect anti-zgomot
- se poate aplica vopsea peste
- nu se rupe, nu devine casant și are aderență și la temperaturi ridicate
- agent de protecție a scutului autovehiculului respirabil, adecvat și pentru aplicațiile cu lemn în domeniul rulotelor
- nu iese fire și nu se scurge
- rezistență la apă, particulele pulverizate de sare, ulei, precum și acizi ușori și baze

Domenii de utilizare

Peste agentul de protecție împotriva loviturilor cu pietre și a scutului autovehiculului PETEC, pe bază de cauciuc sintetic se poate aplica vopsea și acest tip de agent are o foarte bună capacitate de aderare la multe suprafețe. Pentru protecția optimă împotriva ruginii și loviturilor cu pietre în multe zone cu pericol de coroziune. În stare uscată, agentul de protecție împotriva loviturilor cu pietre și a scutului autovehiculului formează o folie de protecție elastică, structurală și etanșă cu efect anti-zgomot.

Date Tehnice

Bază	Cauciuc sintetic
Culori	Gri
Întărire	2 ore la 500 μm
Sistem de întărire	Umiditatea aerului
Capacitate de depozitare	36 Luni
Test de pulverizare cu sare	Până la 480 de ore, Ri 0 la stratul uscat de 350 μm
Rezistență la temperatură	-30 - + 100

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați agentul de protecție împotriva loviturilor cu pietre și a scutului autovehiculului PETEC la o distanță de cca. 25 cm pe suprafața inoxidabilă, curată, uscată și degresată. După uscare* puteți vopsi suprafața. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. În cazul straturilor mai groase, se recomandă să permiteți uscarea produsului între diferite straturi. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pericol de autooxidare în cazul aliajelor. Produsul conține solvenți care pot dizolva sau ataca eventualele straturi de acoperire existente. Nu trebuie combinate diferite produse de protecție a scutului autovehiculului fără încercări practice. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. A nu se aplica pe sistemul de frână sau de eșapament, pe scutul împotriva căldurii sau pe piesele din cauciuc. După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 73310	cod art.: 73350
1000 ml	500 ml