

Fișă Date Tehnice

SOLUȚIE DE BLOCARE A ȘURUBURILOR CU REZISTENȚĂ MEDIE, ALBAST

Proprietăți

- întărire anaerobă rapidă
- asigură în mod fiabil fileturile fine, medii și mari
- pentru spații mici și mari și pentru fileturi cu dimensiuni de până la M36
- pentru securizarea șuruburilor relevante pentru siguranță
- rezistență împotriva coroziunii, vibrațiilor, apei, apei sărate, uleiului, carburanților, lichidului de răcire și multor altor chimicale

Domenii de utilizare

Pentru securizarea și etanșarea racordurilor fletate, cum ar fi șuruburile, piulițele, bolțurile și multe altele.

Date Tehnice

Culori	Albastru
Întărire Ore	3 - 6
Sistem de întărire	anaerob
Duritate Funcțională Ore	1 - 3
Dimensiunea Filetului Până La	M36
Rezistență la manipulare	10-20
Capacitate de depozitare	36 Luni
Cuplu de desfacere	18 - 23
Capacitate max. De Umplerea Fantelor	0,25
Rezistență la forfecare	9 - 13
Rezistență la temperatură	-55 - +200
Vâscozitate	2000 - 7500

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C. Curățați temeinic îmbinările filetate și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați pe o parte soluția de blocare a șuruburilor PETEC și înșurubați imediat. Strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. *Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

		
cod art.: 91005	cod art.: 91010	cod art.: 91050
5 g pe card de autoservire	Flacon de 10 g	Flacon de 50 g
		
cod art.: 910250		
Flacon de 250 g		