

Fișă Date Tehnice

SOLUȚIE DE BLOCARE A ȘURUBURILOR CU REZISTENȚĂ RIDICATĂ, ROȘU

Proprietăți

- întărire anaerobă rapidă
- asigură în mod fiabil fileturile fine, medii și mari
- pentru spații mici și mari și pentru fileturi cu dimensiuni de până la M36
- pentru securizarea șuruburilor relevante pentru siguranță
- rezistență împotriva coroziunii, vibrațiilor, apei, apei sărate, uleiului, carburanților, lichidului de răcire și multor altor chimicale

Domenii de utilizare

Pentru securizarea și etanșarea racordurilor fletate, cum ar fi șuruburile, piulițele, bolțurile și multe altele.

Date Tehnice

Culori	Roșu
Întărire Ore	5 - 10
Sistem de întărire	anaerob
Duritate Funcțională Ore	1 - 3
Dimensiunea Filetului Până La	M20
Rezistență la manipulare	10-20
Capacitate de depozitare	36 Luni
Cuplu de desfacere	28 - 35
Capacitate max De Umplerea Fantelor	0,15
Rezistență la forfecare	15 - 20
Rezistență la temperatură	-55 - +150
Vâscozitate	500

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C. Curățați temeinic îmbinările filetate și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați pe o parte soluția de blocare a șuruburilor PETEC și înșurubați imediat. Strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. *Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

		
cod art.: 92005	cod art.: 92010	cod art.: 92050
5 g pe card de autoservire	Flacon de 10 g	Flacon de 50 g
		
cod art.: 920250		
Flacon de 250 g		