

SOLUȚIA DE FIXARE A RULMENȚILOR CU BILE

Proprietăți

Pentru fixarea, securizarea și înlocuirea rulmenților uzați sau deteriorați, bușelor, arborilor, carcaselor, prezoanelor, canelurilor și filetelor din metal.

- întărire anaerobă rapidă
- îmbinare foarte rezistentă
- previne oxidarea componentelor
- umple și acoperă deschiderile mari de până la 0,30 mm
- rezistență la vibrații, solicitări, căldură, coroziune, combustibil, ulei și multe chimicale

Domenii de utilizare

Rulmenți, bușe, arbori, carcase, prezoane și caneluri.

Date Tehnice

Culori	Argintiu
Întărire Ore	12
Sistem de întărire	anaerob
Duritate Funcțională Ore	3 - 6
Rezistență la manipulare	15-30
Capacitate de depozitare	36 Luni
Cuplu de desfacere	40 - 45 N/m
Rezistență la forfecare	25 - 30
Astuparea fisurilor	0,3
Rezistență la temperatură	-55 - +150
Cuplu predominant	15- 20

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C. Curățați temeinic piesele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați pe o parte grosimea dorită a stratului și îmbinați, respectiv montați piesele (roți ușor piesele cilindrice). Dacă este cazul, strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 93150

Pressbox de 50 g