

ADEZIV POWER CU ACȚIUNE INSTANTĂ

Proprietăți

Adezivi monocomponenți cu întărire instantă pentru îmbinări permanente.

- aderență și întărire foarte rapidă, în câteva secunde
- aplicare simplă
- rezistență foarte ridicată
- lipire curată
- prelucrare posibilă imediat

Domenii de utilizare

Lipește materiale cum ar fi de exemplu, metal, material plastic, cauciuc, pâslă, PVC, piele, lemn, ceramică și multe altele și între ele.

Date Tehnice

Bază	Cianacrilat de etil
Culori	Transparent
Duritate funcțională	1 – 10
Capacitate de depozitare	18 Luni
Astuparea fisurilor	0,05
Rezistență la temperatură	-40 - +85
Rezistență la tracțiune și forfecare	15 – 25

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). În cazul materialelor plastice cu energie scăzută, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice (cod art. 98315), pentru activarea aderenței. Aplicați adezivul POWER într-un strat subțire pe o parte. Îmbinați piesele care trebuie lipite pentru a se potrivi exact și apăsați bine. Reacția chimică rapidă poate cauza reziduuri albe pe suprafață. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru accelerarea întăririi vă recomandăm spray-ul activator Speed-Bond (cod art. 93515). Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

		
cod art.: 93403	cod art.: 93303	cod art.: 93310
Flacon de 3 g pe card de autoservire	Flacon de 3 g	Flacon de 10 g
		
cod art.: 93410	cod art.: 933500	
Flacon de 10 g pe card de autoservire	Flacon de 500 g	