

ADEZIV POWER BICOMPONENT DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Proprietăți

Adezivul Power bicomponent reunește întărirea rapidă și utilizarea versatilă cu o capacitate ridicată de umplere a fantelor, cu o forță de lipire maximă, printr-o tehnologie bicomponentă.

- pentru lipirea și repararea materialelor și combinațiilor de materiale în câteva secunde
- rapid, puternic, versatil, flexibil, independent de material
- astuparea fisurilor de până la 6 mm
- fără picături / scurgeri, se poate aplica și cu susul în jos
- cu posibilitate de șlefuire și vopsire cu mai multe sisteme de vopsire
- rezistență la apă, apă sărată și multe chimicale

Domenii de utilizare

Lipirea între ele și repararea materialului plastic, metalului, cauciucului, ceramicii, porțelanului, lemnului, hârtiei, cartonului și multor alora.

Date Tehnice

Bază	Cianacrilat de etil
Culori	Transparent
Întărire Minute	4
Rezistență la manipulare	2-4
Capacitate de depozitare	12 Luni
Rezistență la temperatură	-30 - +80
Timp de lucrabilitate	1
Rezistență la tracțiune și forfecare	în funcție de material

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +35 °C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafețele și după aceea curățați-le temeinic și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). În cazul materialelor plastice cu energie scăzută, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice (cod art. 98315), pentru activarea aderenței. Șlefuiți fisurile în formă de V. Introduceți pistonul, scoateți capacul, aplicați tubul de amestec (evitați pauzele de peste 30 de secunde deoarece adezivul se întărește în tubul de amestec) și aplicați produsul direct pe locul de lipit. Îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de un minut. Reacția chimică rapidă poate cauza reziduuri albe pe suprafață. După utilizare să închideți tubul dublu de injectare cu capacul. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 93510

11 ml