

Fișă Date Tehnice

SET SPEEDBOND

Proprietăți

Lipirea celor mai diverse materiale între ele, în doar câteva secunde.

- rapid, puternic, versatil
- lipire
- umplere
- reparare

Domenii de utilizare

Setul SpeedBond pentru lipirea constructivă și repararea pieselor rupte. Lipirea și repararea materialelor plastice, a metalului, a cauciucului, a ceramicii, a porțelanului, a lemnului și a multor altora. Pot fi reparate chiar și cele mai mici suporturi și cleme.

Date Tehnice

Bază	Cianacrilat de etil
Culori	Transparent
Duritate funcțională	3 – 10
Capacitate de depozitare	18 Luni
Astuparea fisurilor	0,05
Rezistență la temperatură	-40 - +85
Rezistență la tracțiune și forfecare	15 – 25

Instrucțiuni de utilizare

Adeziv de înaltă performanță: Temperatura de aplicare: între +5°C și +30°C. Curățați temeinic piesele care trebuie lipite și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). În cazul materialelor plastice cu energie scăzută, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice (cod art. 98315), pentru activarea aderenței. Aplicați adezivul de înaltă performanță SpeedBond într-un strat subțire și lipiți imediat. Reacția chimică rapidă poate cauza reziduuri albe pe suprafață. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru accelerarea întăririi vă recomandăm spray-ul nostru activator SpeedBond (cod art. 93515). Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea.

Filler: Pentru lipiri constructive și repararea pieselor rupte să aplicați adezivul de înaltă performanță PETEC SpeedBond pe suprafața de lipire și să îmbinați piesele. Aplicați încă o dată adeziv în exterior, pe locul de lipire și după aceea adăugați filler PETEC SpeedBond la adeziv. Aplicarea este posibilă în mai multe straturi pentru a stabiliza lipirea. Fillerul SpeedBond se poate aplica și pe suprafața de lipire (rost, gaură etc.) și abia după umplere se va aplica și adeziv. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 93550

Card de autoservire