

LIPIRE ȘI ETANȘARE ADEZIV PENTRU MONTAJ TRANSPARENT

Proprietăți

Material de lipire și de etanșare elastic, monocomponent, utilizabil pe suprafețe de lipire absorbante și neabsorbante.

- aplicare fără grund
- spectru amplu de lipire, precum și proprietăți excepționale de etanșare
- aderență rapidă extrem de ridicată și rezistență finală puternică
- mare capacitate de sollicitare elastică și dinamică
- amortizare a șocurilor și vibrațiilor
- pentru aplicații interioare și exterioare
- se întărește chiar și sub apă
- se poate vopsi cu vopsele de dispersie
- se poate aplica vopsea peste
- nu conține izocianați, solvenți, PVC și silicon
- autorizat pentru sectorul procesării alimentelor
- rezistență la intemperii, îmbătrânire, UV, apă și apă sărată

Domenii de utilizare

Se pretează în mod excepțional pentru construcții, artizanat, uz casnic, hobby-uri, industrie și autovehicule. Lipește metal, sticlă, piatră, beton, tencuială, ceramică, piatră naturală, lemn, suprafețe vopsite, oglinzi, stiren, plăci din rigips-carton și plăci aglomerate, componente ale caroseriei și din tablă, plăci izolatoare.

Date Tehnice

Bază	Polimeri silanici modificați, monocompnenți
Culori	Transparent
Aderență rapidă	112
Întărire	3
Sistem de întărire	1K
Alungire la rupere	350
Capacitate de depozitare	24 Luni
Duritate Shore A	45
Rezistență la temperatură	-40 - +100
Timp de lucrabilitate	20
Temperatura de aplicare	5°C - +40
Consum	25
Rezistență la tracțiune și forfecare	2,9

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +40 °C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați un strat cu grosimea dorită pe o singură parte, ajustați piesele și apăsați ferm. Se poate vopsi/acoperi cu produsele potrivite abia după o întărire completă. Lacurile/vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 94929	cod art.: 94170
290 ml	80 ml