

ADEZIV, UNIVERSAL ȘI PUTERNIC

Proprietăți

Material de lipire și de etanșare elastic, monocomponent cu aderență și rezistență finală puternică. Adezivul PETEC se pretează pentru lipirile și etanșările sigure, permanente și solicitate dinamic.

- aderență pe o gamă largă de suprafețe
- aderență puternică și rezistență finală
- caracteristici excelente de etanșare
- mare capacitate de solicitare elastică și dinamică
- fără conținut de silicon, solvenți, izocianat
- vârf care se poate reînchide
- se poate aplica vopsea peste
- rezistență la îmbătrânire, intemperii, UV și apă

Domenii de utilizare

Pentru lipituri și etanșări în construcția de caroserii, autovehicule și containere. Aplicații în sectorul autovehiculelor: de ex., pasaje de roată, spoilere, aripi, șasiul autovehiculului, podeaua portbagajului, cusături pe panourile frontale și posterioare, sigilarea falțurilor. Se pretează și pentru lipiri de montaj ale metalului, sticlei, pietrei, betonului, tencuiei, gipsului, gresiei, pietrei naturale, lemnului, suprafețelor vopsite, oglinzilor, PVC-ului și multor materiale plastice.

Date Tehnice

Bază	Polimeri silanici modificați, monocomponenți
Culori	Negru
Aderență rapidă	196
Întărire	3
Sistem de întărire	Umiditatea aerului
Alungire la rupere	300
Capacitate de depozitare	24 Luni
Duritate Shore A	65
Rezistență la temperatură	-40 - +100
Timp de lucrabilitate	20
Temperatura de aplicare	+5 - +40
Consum	25
Rezistență la tracțiune și forfecare	1,4

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +40°C. Curățați temeinic suprafețele de lipire și etanșare și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați un strat cu grosimea dorită pe o singură parte, sub formă de boabe, cu pistolul pentru extrudare PETEC (cod art. 81500), ajustați piesele și apăsați ferm. Se poate vopsi cu produsele potrivite abia după o întărire completă. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 94229

Cartuș de 290 ml