

ADEZIV BICOMPONENT PUTERNIC ȘI DE CONSTRUCȚII

Proprietăți

- aplicare fără grund, pe bază de MS polimeri
- aderență pe o gamă largă de suprafețe
- aderență rapidă superioară și rezistență finală puternică
- mare capacitate de sollicitare elastică și dinamică
- amortizare a șocurilor și vibrațiilor
- astuparea crăpăturilor de până la 40 mm
- nu picură și nu curge, fiind adecvat și pentru aplicări verticale și la înălțimi deasupra capului
- se poate aplica vopsea peste
- fără solvenți
- posibilitate de utilizare universală în spații interioare și exterioare
- rezistență la intemperii, îmbătrânire și UV

Domenii de utilizare

Material de lipire și de etanșare bicomponent rapid, cu întărire elastică Tehnologia bicomponent garantează o întărire fără tensiune și uniformă chiar și în cazul unor lipituri mari și pe toată suprafața, dar și la temperaturi scăzute și în condiții de umiditate scăzută a aerului. Utilizabil pe suprafețe de lipire absorbante și neabsorbante din metal, sticlă, piatră, beton, tencuială, ceramică, piatră naturală, lemn, suprafețe vopsite, oglinzi, stiren și multe materiale plastice. Produsul se pretează pentru lipirile și etanșările sigure, permanente și sollicitate dinamic în multe domenii.

Date Tehnice

Bază	polimeri silanici modificați, bicomponenți
Culori	Negru
Întărire Minute	60
Întărire Ore	1
Sistem de întărire	2K
Alungire la rupere	350
Capacitate de depozitare	12 Luni
Duritate Shore A	40
Rezistență la temperatură	-40 - +90
Timp de lucrabilitate	10
Rezistență la tracțiune și forfecare	2

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +40°C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Scoateți capacul și dopul de închidere, aplicați tubul de amestec (cod art. 98508) și introduceți-l în pistolul de extrudare PETEC (cod art. 81500). Pentru a asigura un raport perfect de amestec, ar trebui să aruncați primii 5 cm. Aplicați adezivul direct pe locul de lipit (evitați pauze mai lungi de 25 de minute deoarece adezivul se întărește în tubul de amestecare) și lipiți piesele în interval de 25 de minute. După utilizare să închideți cartușul cu capacul. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 94429

250 ml