

PASTĂ DE ETANȘARE ȘI LIPIRE PENTRU CAROSERIE NEGRU

Proprietăți

Pastă de etanșare și lipire elastică, monocomponentă, cu întărire rapidă, pe bază de poliuretan, care se întărește prin umiditatea aerului.

- spectru amplu de lipire, aderență puternică
- astupare a fantelor de etanșare de dimensiuni diferite
- efect de etanșare permanent, cu elasticitate permanentă și rezistență la vibrații
- aprobată pentru sectorul maritim
- se poate vopsi peste, fără silicon
- necoroziv, cu rezistență împotriva acizilor diluați și leșilor

Domenii de utilizare

Pentru aplicații universale în construcțiile de caroserii și autovehicule: Lipește metalul (tablă de oțel brută, grunduită și vopsită, aluminiu, oțel inoxidabil) și la multe materiale plastice, cum ar fi lemnul și sticla, de exemplu, la lucrările de etanșare a construcțiilor metalice, a rosturilor puternic solicitate și la lipirea pieselor afectate de vibrații.

Date Tehnice

Bază	Poliuretan monocomponent
Culori	Negru
Întărire	4
Sistem de întărire	Umiditatea aerului
Alungire la rupere	400
Capacitate de depozitare	18 Luni
Alungire la rupere	600
Rezistență la rupere	8,5
Duritate Shore A	40
Rezistență la temperatură	-40 - +90
Timp de lucrabilitate	50
Consum	25
Rezistență la tracțiune și forfecare	1,4

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C. Curățați suprafețele de lipire și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Ca activator de adeziv, vă recomandăm grundul negru PETEC (cod art. 82330) în combinație cu ștergătorul de lână (cod art. 82222). Deschideți doza, tăiați duza și introduceți-o într-un pistol de extrudare adecvat. Apoi, aruncați primii 2 cm de material. Aplicați produsul pe suprafața care urmează a fi lipită cu pistolul de extrudare și îmbinați componenta. Dacă este cazul, fixați componenta după montare. Pasta de etanșare și lipire poate vopsi cu produsele potrivite abia după o întărire completă. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice de la www.petec.de)

TextClauzăDeRăspundere

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

		
cod art.: 94630	cod art.: 94730	cod art.: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
cod art.: 94760		
600 ml		