

MATERIAL DE NIVELARE CAROSERIE

Proprietăți

Masă de nivelare caroserie bicomponentă, care înlocuiește acoperirea cu staniu. Pentru compensarea și umplerea locurilor deteriorate și reparate

- la zgârieturi, proeminente, cordoane sudate și table de reparare de la prag, arcul de roată, aripă, capota motorului, ușă, acoperiș, precum și piesele posterioare, laterale și multe altele.
- foarte bună aderență pe multe materiale
- se poate modela, șlefui și vopsi în mod excepțional
- evită coroziunea de contact
- material extrem de vâscos
- nu picură și nu curge, fiind adecvat și pentru aplicări verticale

Domenii de utilizare

Domeniul de utilizare: Pentru compensarea, șpăcluirea și umplerea locurilor deteriorate și care urmează a fi reparate, cum ar fi zgârieturi, proeminente, cordoane sudate și table de reparare, de ex., de la praguri, arcurile de roată, aripi, capotele motorului, uși, acoperișuri, precum și piesele posterioare și laterale.

Date Tehnice

Bază	Rășină epoxidică
Culori	Gri
Întărire Ore	8 - 12
Capacitate de depozitare	12 Luni
Grosime Minimă Strat	0.99
Rezistență la temperatură	-40 - +90
Timp de lucrabilitate	60

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +25 °C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Scoateți capacul, aplicați tubul de amestec (cod art. 98508) și introduceți-l în pistolul de extrudare PETEC (cod art. 81500). Pentru a asigura un raport perfect de amestec, ar trebui să aruncați primii cm din adezivul amestecat. Aplicați material de nivelare caroserie pe o suprafață mare și modelați-l cu o unealtă adecvată (de exemplu, șpaclu din plastic) cu un ușor surplus. Pentru aluminiu, oțel galvanizat, magneziu și alte aliaje vă recomandăm ca bază de aderență grundul negru PETEC (cod art. 82330). Întărirea adezivului se poate accelera prin încălzire (etuvă, radiator cu infraroșii sau radiator) la 60 °C până la 70 °C*. După întărire, materialul în exces se poate îndepărta cu o racletă de caroserie sau cu hârtie abrazivă. După utilizare să închideți cartușul cu capacul. Îndepărtați praful generat la șlefuire cu Multi Cleaner. După aceea dacă este cazul, șpăcluiți fin. Pentru vopsire să respectați indicațiile producătorului. Se poate vopsi numai după întărirea completă a adezivului. Vopselele pe bază de solvent și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru asigurarea aplicabilității produsului pentru aplicația dorită, se recomandă în orice caz încercări practice. Nu se pretează pentru pistoale cu aer comprimat și de extrudare cu acumulatori. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 96175

Cartuș de 265 ml