

SOLUȚIE DE ETANȘARE A FILETELOR, ALBASTRU

Proprietăți

Soluție de etanșare universală a filetelor cu viscozitate ridicată, rezistență medie și rezistență la temperatură pentru filete cu o dimensiune mare a fantei de până la 0,6 mm/4". rezistență la temperaturi de până +180°C și la presiuni de până la 60 bari. Pentru etanșarea și asigurarea filetelor metalice împotriva gazului, aerului, apei, carburanților, uleiului și a multor chimicale.

- întărire anaerobă rapidă
- rezistență la vibrații
- poate înlocui cânepa, benzile din PTFE, precum și garniturile de etanșare rigide
- ușor demontabil
- pentru dimensiuni mici și mari ale fantei
- rezistență la carburant și ulei
- etanșează în mod fiabil fileturile fine, medii și mari
- rezistență împotriva coroziunii, vibrațiilor, gazului, aerului, apei, apei sărate, carburanților, uleiului, gazului lichefiat, lichidului de răcire și multor altor chimicale

Domenii de utilizare

Domeniul instalațiilor și domeniul sanitar, lucrările la conducte, industrie, sectorul auto, gospodărirea apelor, industrial gazelor, industria chimică și petrolieră.

Date Tehnice

Bază	Adeziv anaerob
Culori	Albastru
ÎntărireOre	5 - 10
Sistem de întărire	anaerob
DuritateFuncționalăOre	1 - 3
Rezistență la manipulare	30-60
Capacitate de depozitare	36 Luni
Cuplu de desfacere	8 - 14
Presiunemax	60
Rezistență la forfecare	4 - 6
Astuparea fisurilor	0,6
Rezistență la temperatură	-55 - +180

FișăDateTehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare între +5°C și +35°C. Curățați temeinic îmbinările filetate și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați pe o parte soluția de etanșare a filetelor PETEC și înșurubați imediat. Strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. *Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Agent de etanșare pentru îmbinările filetate asamblate de către producător din aparate care funcționează cu gaz și componente. Verificat conform DIN EN 751-1. Nu se pretează pentru utilizarea în instalația cu gaz, conform DVGW-TRGI 2018. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 97210	cod art.: 97216
Flacon de 100 g	Flacon de 15 g pe card de autoservire