

SOLUȚIE DE ETANȘARE A ȚEVILOR ȘI FILETELOR, GALBEN, CU REZIS

Proprietăți

Soluție de etanșare a țevelor și a filetelor cu viscozitate ridicată, rezistență ridicată și rezistență ridicată la presiune pentru fileturi mari de până la M56/ 2" cu o dimensiune a fantei de până la 0,3 mm. rezistență la temperaturi de până +150°C și la presiuni de până la 120 bari. Pentru etanșarea și asigurarea filetelor metalice împotriva gazului, aerului, apei, carburanților, uleiului și a multor chimicale.

- întărire anaerobă rapidă
- rezistență la vibrații
- poate înlocui cânepa, benzile din PTFE, precum și garniturile de etanșare rigide
- ușor demontabil
- pentru dimensiuni mici și mari ale fantei
- rezistență la carburant și ulei
- etanșează în mod fiabil fileturile fine, medii și mari
- rezistență împotriva coroziunii, vibrațiilor, gazului, aerului, apei, apei sărate, carburanților, uleiului, gazului lichefiat, lichidului de răcire și multor altor chimicale
- aprobat NSF
- aprobat WRAS
- aprobat DVGW

Domenii de utilizare

Domeniul instalațiilor și domeniul sanitar, lucrările la conducte, industrie, sectorul auto, gospodărirea apelor, industrial gazelor, industria chimică și petrolieră.

Date Tehnice

Bază	Adeziv anaerob
Culori	Galben
ÎntărireOre	5 - 10
Sistem de întărire	anaerob
Rezistență mare la presiune	120 (la gaz 10)
DuritateFuncționalăOre	1 - 3
DimensiuneaFiletuluiPânăLa	M56
Rezistență la manipulare	15-30
Capacitate de depozitare	36 Luni
Cuplu de desfacere	18 - 24
Rezistență la forfecare	6 - 13
Astuparea fisurilor	0,3
Rezistență la temperatură	-55 - +150

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare între +5 °C și +35 °C. Curățați temeinic îmbinările filetate și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați soluția de etanșare a țevelor și filetelor PETEC pe o parte și asamblați imediat. Strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. *Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Agent de etanșare pentru îmbinările filetate asamblate de către producător din aparate care funcționează cu gaz și componente. Verificat conform DIN EN 751-1. Nu se pretează pentru utilizarea în instalația cu gaz, conform DVGW-TRGI 2018. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 97217

50 g